


Natürel Mukavva

Gri kartonun sert olması, şekillendirilmesini ve katlanmasını kolaylaştırır. Bu da ambalaj işlemlerinde ekonomik ve kullanıcı dostu bir seçenek olmasını sağlar. Ambalajlamanın çeşitli alanlarında tercih edilen kullanım alanı çok geniş olan ürünümüz %100 geri dönüşümlüdür.

Gramaj	Kalınlık	B stiffness	E stiffness
ISO 536	ISO 534	ISO 5628	ISO 5628
gr/m ²	mm	mNm	mNm
585	0.8	46	24
725	1.0	73	36
865	1.2	99	75
1100	1.5	146	82
1310	1.8	197	143
1475	2.0	321	170
1785	2.2	385	228
1850	2.5	522	330
2060	2.8	585	441
2225	3.0	687	569



Test	Tolerans	Test metod
Yoğunluk	± 1,43	Türkoğlu
Nem	9.0% abs. %±5	ISO 287
Kalınlık	%±5	ISO 534
Ölçü	±0.5mm	Türkoğlu
Gramaj	%±5	ISO 536
Geri Dönüşüm Ort.	1.00 ~ 3.00mm. % 97	FSC

Uygulamalar

> Sert kutu taslama, lüks ambalaj, tapak taslama, tekstil, kırtasiye, arakarton, ayakkabı, kozmetik, ambalaj endüstrilerinde sınırsız kullanım olanakları vardır.

Servis Hizmeti

- > Kalıp kesim
- > Giyotin Kesim
- > Çember Paketleme
- > Etiket & Barkodlama

Ebat

- > En küçük ebat 350 x 400mm
- > En büyük ebat 1500 x 1800 mm
- > Opsiyonel

Uygulanabilir Baskı

- > Serigraf
- > Dijital print

Açıklama

- > Hammadedeki değişikliklerden dolayı tablodaki verilen değerlerde ±%5 oynama olabilir.
- > Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{B \text{ stiffness} \times E \text{ Stiffness}}$ formülü ile hesaplanmıştır
- > Detaylı sorular ve teknik bilgiler için lütfen ekibimiz ile iletişime geçiniz.

Sertifikalar



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 22000:2005

